



VERNİK

SU BAZLI VERNİK

TANIM

İzogin vernik,su bazlı şeffaf ahşap koruyucu bir verniktir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İzogin vernik TÜRKAK akredite test laboratuvarında UV dayanım testine tabi tutulmuş ve test snucunda kabarcıklanma, pullanma ve çatlama me dana gelmediği belgelenmiştir.Su bazlı olması nedeniyle ahşap yüzeyine derinlemesine nüfuz ederk yüzey koruması sağlar. Su bazlı olması nedeniyle,ahşabın nefes almasını sağlayarak mantarlaşıma ve çürümelerini önler.Sepkenden etkilenmez.Suyla yıkanabilir.Silinebilir.Ahşaba işlemeyecek güçte darbelerle dayanıklıdır.Su bazlı olması nedeniyle kapalı ortamda sağlığa zararlı koku salgılamaz.



UYGULANMASI

a)Yeni ahşap yüzeyler:pürüzsüz rendeli ahşap yüzeyi,su bazlı pigmentler yardımıyla renklendirilir.Naturel halde kullanılacaksa bu işlem gerekmez.Ahşap yüzeyi bakterilere karşı korunmak isteniyorsa,izogin preventin kullanılmalıdır.İzogin preventin renklendirilerek fırça veya rulo ile sürülür.Ahşap Tutuşmaya veya alevlenmeye karşı korunmak istenirse izogin fermo kullanılmalıdır.izogin fermo kullanılması halinde ayrıca izogin preventin kullanmaya gerek yoktur.Koruma ve isteğe bağlı renklendirme işlemi sonrasında,ahşap yüzeyin 24 saat kuruması beklenir.Kuruyan ahşap yüzeyine fırça veya rulo yardımıyla 1 kat (astar kat) izogin vernik sürülür. Üzerine 12 saat sonra 1. kat izogin vernik sürülür.

b)eski ahşap yüzeyler.Eski ahşap yüzey üzerindeki,boya,vernik ve kaplama malzemesi zımparalanarak tamamen temizlenmelidir.Bu tem-

SARFIYAT: Ahşap cinsine (sertlik ve yumuşaklık)bağlı olarak astar kat 100 gr/m² ile 120 gr/m² ,2.kat 80 ila 100 gr/m²

GÜVENLİK ÖNLENLERİ:Çocukların erişimine mani olacak şekilde depolanmalı veya muhafaza edilmelidir.Boş ambalajlar su ve gıda saklamada kullanılmamalıdır.Gözle ve ciltle temasını önleyici eldiven maske ve gözlük kullanılmalıdır.

